

PU-Dichtstoff LORENCIC LM



Hochwertiger, feuchtehärtender Dichtstoff mit niedrigem Elastizitätsmodul zum Abdichten von Betongebäuden, Glaskonstruktionen und zur Verbindung von Elementen aus Porzellan, Stahl, Edelstahl, Kunststoff (Polyester und vielen PVCs), lackiertem Holz, Beton und Ziegeln. Beständig gegenüber Wasser, Reinigungsmitteln, Ölen, Kohlenhydraten, Säuren und verdünnten Alkalien. Isoliert und dichtet ab in Innen- und Außenbedingungen. Ausgehärteter Dichtstoff ist UV-, feuchte- und wetterbeständig. Die Untergründe müssen frei von Staub, losen Partikeln und Öl sein. Die Breite der Fugen sollte 6 bis 40 mm betragen, die Tiefe der Fuge sollte der Breite

der Fuge gleichen. Bei einer Fugenbreite > 10 mm sollte die Fugentiefe die Hälfte der Breite betragen. Garantierte Lagerungszeit 12 Monate ab dem Herstellungsdatum in der geschlossenen Originalverpackung an einem trockenen Ort bei +5 °C bis +30 °C. Technische Daten: Farbe: grau, Hautbildungszeit: ca. 75 min, Aushärungszeit: $\geq 2,5$ mm/24 h, Anwendungstemperatur: +5 °C bis +40 °C, Temperaturbeständigkeit nach Aushärtung: -40 bis +80 °C. Hinweis: Ab Preis gültig ab einer Abnahmemenge von 20 Stk. Einzelpreis netto/pro Stk: □ 6,89

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
ZKR194LO	PU-Dichtstoff LM grau 600ml 20Stk/Kart 36Kart/Pal	ST

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlögglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at