



IZJAVA O SVOJSTVIMA

DOP-ZRPESCAG200250


Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda

PROFOX RPES 200

ZA SLJEDEĆE PRIMJENE:

☒		EN ISO 13249:2016 Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji cesta i ostalih prometnih površina	EN ISO 13250:2016 Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji željeznica		☒
☒		EN ISO 13251:2016 Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji zemljanih i temeljnih radova kao i potpornih građevina	EN ISO 13252:2016 Zahtijevana svojstva za uporabu u izgradnji drenažnih sustava		☒
☒		EN ISO 13253:2016 Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji erozivnih zaštitnih sustava (zaštita obale i obaloutvrde)	EN ISO 13254:2016 Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji akumulacijskih jezera i brana		☒
☒		EN ISO 13255:2016 Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji kanala	EN ISO 13256:2016 Zahtijevana svojstva za uporabu u niskogradnji i gradnji tunela		☐
☒		EN ISO 13257:2016 Zahtijevana svojstva za uporabu pri uklanjanju krutog otpadnog materijala	EN ISO 13265:2016 Zahtijevana svojstva za uporabu u projektima za umetanje tekućih otpadnih tvari		☒

FUNKCIJE:



Lorencic Bauservice GmbH, Puchstrasse 208 AT-8055 GRAZ , Austria

Ph: +43 316 47 25 640 Fax: +43 316 47 25 64-77 @ : headquarters@lorencic.com

Proizvedeno u tvornicama LO-2011-A, LO-2011-B

SYSTEM 2+

Notificirano mjesto No. 0799 Kiwa MPA Bautest GmbH podružnica TBU Greven izvršilo je prvi pregled poduzeća i kontrolu proizvoda, kao i stalni nadzor, ocjenjivanje i evaluaciju tvorničke kontrole proizvoda i izdao certifikat/potvrdu o konformnosti kontrole proizvoda.

OBJAVLJENA SVOJSTVA:

Svojstva	Norma	Jedinica mjere	Nazivna vrijednost	Tolerancija
Vlačno ispitivanje na širokim trakama	EN ISO 10319	kN/m - MD	2,00	-0,60
		kN/m - CMD	2,00	-0,60
Vlačna sila rastezanja	EN ISO 10319	% - MD	55,00	-20 / +20
		% - CMD	65,00	-20 / +20
Ispitivanje tlačne sile otiskom	EN ISO 12236	N	300	-100
Ispitivanje proboja visuljkom	EN ISO 13433	mm	>50,0	NPD
Piramidalna tlačna sila na čvrstoj podlozi	EN 14574	N	NPD	NPD
Karakteristična širina otvora - O90	EN ISO 12956	µm	80	-30 / +30
Vodopropusnost okomito na ravninu	EN ISO 11058	m/s	0,098	-0,026
		m ² /s - 20 kPa - i=1	NPD	NPD
		m ² /s - 100 kPa - i=1	NPD	NPD
		m ² /s - 200 kPa - i=1	NPD	NPD
Mogućnost odvodnjavanja vode u ravnini	EN ISO 12958			
Otpornost na vremenske uvjete	EN 13249/57:2016,ANNEX B EN 13265:2016,ANNEX B	Prekrivanje s otpadnim materijalom najkasnije 1 mjesec nakon ugradnje. Postojano za više od 100 godina u kontaktu s prirodnim podom sa 4<pH<9 pri temperaturi<25 °C		
Opasne tvari		NPD		

Svojstvo ovog proizvoda sukladno točki 2 odgovara objavljenom svojstvu prema točki 8. Odgovoran za izdavanje ove izjave o svojstvima, u suglasju sa odredbama EU Nr. 305/2011, isključivo je sam proizvođač sukladno točki 4.

LORENCIC-CROATIA d.o.o.

Bani 96

10010 Zagreb

Tel. 01 66 082 10 ; Fax 01 66 082 12

Datum, mjesto

11/09/2025 , Zagreb

Igor Pecak, univ.spec.oec-mba

odgovorni za CE- obilježavanje

Božena Cizmin, prokurist