
PRODUKTINFO

Geotextil-Vlies PP AG 200 LORENCIC



UV-stabilisiertes Geotextil-Vlies, Flächengewicht: 200 g/m², Nenndicke: 1,80 mm (2 kPa) (Toleranz -0,36), Durchlässigkeitsbeiwert: 0,085 m/s (Toleranz -0,025), Streifenzugfestigkeit: längs: 14,5 kN/m (Toleranz -1,70), quer: 15,5 kN/m (Toleranz -1,90), Bruchdehnung: 55 % längs (Toleranz +/- 20), 75 % quer (Toleranz +/- 25), Stempeldurchdrückkraft: 2600 N (Toleranz -260).

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
ZPPAGHT200150	Geotextil-Vlies PP AG HT 200g/m² 1x50 m/Rolle UV-stabilisiert weiß	ROL
ZPPAGHT200250	Geotextil-Vlies PP AG HT 200g/m² 2x50 m/Rolle UV-stabilisiert weiß	ROL
ZPPAGHT2002100	Geotextil-Vlies PP AG HT 200g/m² 2x100 m/Rolle UV-stabilisiert weiß	ROL
ZPPAGHT2004100	Geotextil-Vlies PP AG HT 200g/m² 4x100 m/Rolle UV-stabilisiert weiß	ROL

Technik & Service für den Bauprofi

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.com

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at